

TOP-GLOSS

HIGH-STRENGTH ENAMEL

TOP-GLOSS - высокопрочная эмаль для внутренних и наружных работ, созданная на основе акриловых полимеров. 100% акриловая эмаль TOP-GLOSS подходит для покраски плинтусов, молдингов, дверей скрытого монтажа, мебельных фасадов и других предметов интерьера. Благодаря особому составу обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, создает однородный слой. Обладает высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям. Легко и равномерно наносится, без брызг и потеков, создает тонкое, прочное, гладкое покрытие. Выпускается в двух базисах (А / С). Яркие и темные цвета могут иметь меньшую укрывистость, что не является браком. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать материал. Возможно нанесение кистью, валиком, оборудованием безвоздушного и воздушного нанесения, в один или несколько слоев, при температуре не ниже +15°C. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, огрунтованную поверхность, без признаков пыления и осыпания. Время высыхания каждого слоя не менее 2-4 часов, при соблюденном температурно-влажностном режиме. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: для нанесения валиком не более 5% / для нанесения краскопультom не более 10%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 4-8 м²/л в два слоя.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: глянцевая / 76,2% @60° / 93,9% @85°.

ПЛОТНОСТЬ: 1,15 кг/л base А / 1,2 кг/л base С.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ: 10 000 двойных проходов по DIN EN ISO 11998.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: наносить материал при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток от начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: высыхание одного слоя краски 2-4 часа при температуре +20°C и относительной влажности 65%. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой. После этого удаленные пыли совершать сухой мягкой тканью.

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре. Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности). ТУ 20.30.11-003-38794474-2022 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие огрунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER (производитель KAMENEVGROUP). За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- после проведения очистки поверхности краски может проявиться незначительный блеск, что не является браком
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
тел. (495) 197-77-00
www.kamenevgroup.com

